

















































Porovnání variant

	ResiFIX VVSF				ResiFIX VY ECO SF (bez styrénu)	ResiFIX PYSF (bez styrénu)				ResiFIX Pure Epoxy (bez styrénu)		
	300	345	410	300	300	165	300	345	410	385	585	
Objem [ml]	280ml	345 ml	410 ml	300 ml	300 ml	165 ml	300 ml	345 ml	410 ml	385	585	
Směšovací tryska 	 2	 2	 1	 2	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 1	
Typy	Standard			Zimní	Standard	Standard				Standard		
Trvanlivost (neotevřené)*	18 měsíců			12 m.	12 měsíců	12 měsíců	18 měsíců		24 měsíců			
 Závitová tyč 	třída 4.6, 5.8, 8.8 nerezavějící ušlechtilá ocel				třída 4.6, 5.8, 8.8 nerezavějící ušlechtilá ocel	třída 4.6, 5.8, 8.8 nerezavějící ušlechtilá ocel				třída 4.6, 5.8, 8.8 nerezavějící ušlechtilá ocel		
Výztuže 	✓				✓ (Varianta 7)	✗				✓		
Option 1  Certifikát pro beton s trhlinami (Varianta 1)	 M8 - M30, Ø8 - Ø32				 M8 - M16	✗				 M8 - M30, Ø8 - Ø32		
Option 7  Certifikát pro beton bez trhlin (Varianta 7)	 M8 - M30, Ø8 - Ø32				 M8 - M24, Ø8 - Ø25	 M8 - M16				 M8 - M30, Ø8 - Ø32		
Rebar  Certifikát pro dodatečně osazované výztuže spojů	 Ø8 - Ø32				✗		✗				 Ø8 - Ø25	
Masonry  Certifikát pro zdivo	 M8 - M16				 M8 - M16		 M8 - M16				✗	
R 120  Certifikát požární odolnosti (R 120)					✗		✗					
FIXING seismic  Použití v seismickém zatížení							✗					
 Emise v uzavřených prostorech	✓				✓		✓				✓	
 Bez styrénu	✓				✓		✓				✓	
Výkon v betonu bez trhlin C20/25 (M10-90)												
Výkon v dutých cihlách HLz 12 (M10-130)											✗	
Vlhké vrtané díry	✓				✓		✓				✓	
 Vrtané díry plné vody	✓				✓		✓				✓	
Vhodné pro styk s pitnou vodou	✓				✗		✗				✓	
Mín. teplota betonu	≥ -10°C		≥ -20°C		≥ -5°C		≥ -5°C				≥ +5°C	
Teplotní interval po úplném vytvrzení	-40°C až +120°C				-40°C až +80°C		-40°C až +80°C				-40°C až +72°C	
Chemická odolnost	velmi vysoká				vysoká		vysoká				vynikající	
Zápach	nepatrný				střední		střední				nepatrný	

Bezpečí znečištění přírodního kamene! Před použitím doporučujeme 5-ti denní test (u Pure Epoxy BRSF neexistuje žádné riziko).
*Všechny kartuše lze používat i po otevření do data expirace pokud je znovu uzavřena víčkem nebo po výměně směšovací trysky.