
































Porovnání variant

	ResiFIX VVSF				ResiFIX VY ECO SF (bez styrénu)	ResiFIX PYSF (bez styrénu)				ResiFIX Pure Epoxy (bez styrénu)		
	300	345	410	300	300	165	300	345	410	385	585	
Objem [ml]	280ml	345 ml	410 ml	300 ml	300 ml	165 ml	300 ml	345 ml	410 ml	385	585	
Směšovací tryska												
Typy	Standard			Zimní	Standard	Standard				Standard		
Trvanlivost (neotevřené)*	18 měsíců			12 m.	12 měsíců	12 měsíců	18 měsíců		24 měsíců			
A4 STAINLESS STEEL Závitová tyč					třída 4.6, 5.8, 8.8 nerezavějící ušlechtilá ocel				třída 4.6, 5.8, 8.8 nerezavějící ušlechtilá ocel			
Výztuže					✓	✓ (Varianta 7)	✗				✓	
Option 1 Certifikát pro beton s trhlinami (Varianta 1)												
Option 7 Certifikát pro beton bez trhlin (Varianta 7)												
Rebar Certifikát pro dodatečně osazované výztuže spojů					✗		✗					
Masonry Certifikát pro zdivo										✗		
R 120 Certifikát požární odolnosti (R 120)					✗		✗					
FIXING seismic Použití v seismickém zatížení							✗					
LEED tested Emise v uzavřených prostorech					✓	✓	✓				✓	
STYRENE FREE Bez styrénu	✓				✓	✓				✓		
Výkon v betonu bez trhlin C20/25 (M10-90)												
Výkon v dutých cihlách HLz 12 (M10-130)										✗		
Vlhké vrtané díry	✓				✓	✓				✓		
Waterfilled drill holes Vrtané díry plné vody	✓				✓	✓				✓		
Vhodné pro styk s pitnou vodou	✓				✗		✗				✓	
Mín. teplota betonu	≥ -10°C		≥ -20°C		≥ -5°C		≥ -5°C		≥ +5°C			
Teplotní interval po úplném vytvrzení	-40°C až +120°C				-40°C až +80°C		-40°C až +80°C				-40°C až +72°C	
Chemická odolnost	velmi vysoká				vysoká		vysoká				vynikající	
Zápach	nepatrný				střední		střední				nepatrný	

Bezpečí znečištění přírodního kamene! Před použitím doporučujeme 5-ti denní test (u Pure Epoxy BRSF neexistuje žádné riziko).
 *Všechny kartuše lze používat i po otevření do data expirace pokud je znovu uzavřena víčkem nebo po výměně směšovací trysky.

Injektážní systémy

ResiFIX VY ECO SF



Certifikáty a schválení



Třída A+: Nejnižší emise kritické látky v uzavřených prostorech

- Po vytvrzení zdraví neškodné



Certifikace udržitelnosti LEED

- Výrobek přátelský k životnímu prostředí, nízko znečišťující a emisní výrobek vhodný pro udržitelné stavby



Evropské technické posouzení Varianta 1 pro beton s trhlinami (M8 - M16) a bez trhlin (M8 - M24)

- Pro širokou škálu bezpečnostně kritických aplikací



Použitelná i v oblastech se seismickou aktivitou

- Testováno pro použití v oblastech s vysokým rizikem zemětřesení



Kartuše včetně dvou směšovacích trysek

- Můžete pokračovat v práci bezprostředně po přerušení




Použitelné i v otvorech plných vody

- Rozšířené možnosti aplikace



Dobré hodnoty zatížení do betonu a zdiva

- Použitelné do různých stavebních materiálů



Evropská technické posouzení pro zdivo (M8 - M16)

- Pro širší možnosti aplikací





Bez styrenu

- Snížená expozice zápachu

Injektážní systémy ResiFIX VY ECO SF



Vinylová pryskyřice VY ECO SF (bez styrenu)

Typ	Číslo výrobku	Objem [ml]	Počet směšovacích trysek [ks]	Trvanlivost (neotevřené) [měsíců]		€/ks	 [ks]
VY ECO 300 SF	300VYECOSF	300	2	12	●		12

Doby vytvrzení v ResiFIX Vinylová pryskyřice VY ECO SF

Teploota podkladu		> -5	> 0	> +5	> +10	> +20	> +30	> +40
Min. doba zpracování [min]		90	45	25	20	6	4	2
Min. doba vytvrzení ²⁾ [min]		6h	3h	2h	100	45	25	20

¹⁾ Teplota kartuše přinejmenším 15 °C

²⁾ Doba vytvrzení ve vlhkém betonu je třeba zdvojnásobit

Injektážní systémy ResiFIX VY ECO SF



Kotvení do betonu

Dovolené zatížení $F_{per, in}$ [kN] v betonu bez trhlin C20/25 (Varianta 7) a v betonu s trhlinami C20/25 (Varianta 1) pro jednotlivou kotvu bez vlivu osových vzdáleností a od hrany, montážních hodnot a rozměrů stavebních dílů. Úplné bezpečnostní hodnoty dle ETAG 001 včetně (γ_M a γ_c). Výroba v souladu s TR029. Pro výrobní a výpočtové hodnoty viz schválení ETA.

Kotevní tyče RESI AST, VA AST	M8	M10	M12	M16	M20	M24
\varnothing vrtané díry d_0 [mm]	10	12	14	18	24	28
Hloubka ukotvení $h_{ef, min} / h_{ef, stand} / h_{ef, max}$ [mm]	60 / 80 / 160	60 / 90 / 200	70 / 110 / 240	80 / 125 / 320	90 / 170 / 400	96 / 210 / 480

Dovolené tahové zatížení ¹⁾²⁾ [24 °C / 40 °C] ³⁾ v betonu bez trhlin [suchý nebo mokrý]

Ocel pozinkovaná 5.8	N_{per} [kN]	5,1 / 6,8 / 8,7	6,0 / 9,0 / 13,8	8,4 / 13,2 / 20,0	12,8 / 19,9 / 37,3	17,1 / 33,9 / 58,3	18,8 / 50,3 / 83,9
Nerezavějící ocel A4	N_{per} [kN]	5,1 / 6,8 / 9,8	6,0 / 9,0 / 15,5	8,4 / 13,2 / 22,5	12,8 / 19,9 / 41,9	17,1 / 33,9 / 65,5	18,8 / 50,3 / 94,3

Dovolené tahové zatížení ¹⁾²⁾ [24 °C / 40 °C] ³⁾ v betonu s trhlinami [suchý nebo mokrý]

Ocel pozinkovaná 5.8	N_{per} [kN]	2,7 / 3,6 / 7,2	3,4 / 5,0 / 11,2	4,7 / 7,4 / 16,2	7,2 / 11,2 / 28,7	–	–
Nerezavějící ocel A4	N_{per} [kN]	2,7 / 3,6 / 7,2	3,4 / 5,0 / 11,2	4,7 / 7,4 / 16,2	7,2 / 11,2 / 28,7	–	–

Dovolené tahové zatížení ¹⁾²⁾ [50 °C / 80 °C] ³⁾ v betonu bez trhlin [suchý nebo mokrý]

Ocel pozinkovaná 5.8	N_{per} [kN]	3,9 / 5,2 / 8,7	4,5 / 6,7 / 13,8	6,3 / 9,9 / 20,0	9,6 / 15,0 / 37,3	13,5 / 25,4 / 58,3	17,2 / 37,7 / 83,9
Nerezavějící ocel A4	N_{per} [kN]	3,9 / 5,2 / 9,8	4,5 / 6,7 / 15,0	6,3 / 9,9 / 21,5	9,6 / 15,0 / 38,3	13,5 / 25,4 / 59,8	17,2 / 37,7 / 86,2

Dovolené tahové zatížení ¹⁾²⁾ [50 °C / 80 °C] ³⁾ v betonu s trhlinami [suchý nebo mokrý]

Ocel pozinkovaná 5.8	N_{per} [kN]	2,1 / 2,8 / 5,6	2,6 / 3,9 / 8,7	3,7 / 5,8 / 12,6	5,6 / 8,7 / 22,3	–	–
Nerezavějící ocel A4	N_{per} [kN]	2,1 / 2,8 / 5,6	2,6 / 3,9 / 8,7	3,7 / 5,8 / 12,6	5,6 / 8,7 / 22,3	–	–

Příčné dovolené zatížení ¹⁾ v betonu bez trhlin

Ocel pozinkovaná 5.8	V_{per} [kN]	5,2	8,3	12,0	22,4	35,0	45,2 / 50,4 / 50,4
Nerezavějící ocel A4	V_{per} [kN]	5,9	9,3	13,5	25,1	39,2	45,2 / 56,5 / 56,5

Příčné dovolené zatížení ¹⁾ v betonu s trhlinami

Ocel pozinkovaná 5.8	V_{per} [kN]	5,2 / 5,2 / 5,2	8,1 / 8,3 / 8,3	11,3 / 12,0 / 12,0	17,2 / 22,4 / 22,4	–	–
Nerezavějící ocel A4	V_{per} [kN]	5,9 / 5,9 / 5,9	8,1 / 9,3 / 9,3	11,3 / 13,5 / 13,5	17,2 / 25,1 / 25,1	–	–

Přípustný ohybový moment (Ocel pozinkovaná 5.8)	M_{per} [Nm]	10,7	21,4	37,4	94,9	185,2	320,0
Přípustný ohybový moment (Nerezavějící ocel A4)	M_{per} [Nm]	12,0	24,0	41,9	106,4	207,8	359,0

Osová vzdálenosti a vzdálenosti od okraje


Osová vzdálenost	$s_{cr, N}$ [mm]	180 / 240 / 480	180 / 270 / 600	210 / 330 / 720	240 / 375 / 960	270 / 510 / 1200	288 / 630 / 1440
Vzdálenost od okraje	$c_{cr, N}$ [mm]	90 / 120 / 240	90 / 135 / 300	105 / 165 / 360	120 / 188 / 480	135 / 255 / 600	144 / 315 / 720
Minimální osová vzdálenost	s_{min} [mm]	40	50	60	80	100	120
Minimální vzdálenost od okraje	c_{min} [mm]	40	50	60	80	100	120
Minimální tloušťka stavebního dílu	h_{min} [mm]	$h_{ef} + 30 \text{ mm} \geq 100 \text{ mm}$				$h_{ef} + 2d_0$	
Instalační točivý moment	$T_{inst} \leq$ [Nm]	10	20	40	80	120	160

¹⁾ Hodnoty platí pro $h_{ef, min} / h_{ef, stand} / h_{ef, max}$

²⁾ U vyšších pevností betonu do C50/60 se hodnoty zvyšují o max. 19%.

³⁾ Max. dlouhodobá teplota / max. krátkodobá - teplota ve vestavěném stavu. Pro teplotní rozpětí 72°C/120°C postupujte dle ETA

V případě menších hodnot osové vzdálenosti a vzdálenosti od okraje (c_{cr} nebo s_{cr}) je třeba ponížít hodnoty zatížení h_{min} , s_{min} a c_{min} musí být dodržena.








Injektážní systémy ResiFIX VY ECO SF



Kotvení do zdiva [Plná a děrovaná cihla]

Dovolené zatížení in [kN] a parametry instalace - výběr; Pro další typy cihly a podmínky použití viz schvalovací dokument ETA.

Vhodné stavební materiály	Hus- tota ρ [kg/ dm ³]	Síla v tlaku f_b [N/mm ²]	Kotvení tyče RESI AST, VA AST Závít	Kotevní sítko Závít	Min. Hloubka ukot- vení h_{ef} [mm]	Kategorie použití suchý / suchý 24°C/40°C ¹⁾		
						Zatížení v tahu $N_{dov.}$ [kN]	Zatížení stříhem $V_{dov.}$ [kN]	
Vápenopísková plná cihla KS (NF)		≥ 2,0	≥ 20	M8	bez / SH 12-80	80 / 80	1,29 / 1,14	1,29 / 1,14
				M10	bez / SH 16-85	90 / 85	1,29 / 1,14	1,29 / 1,29
				M12	bez / SH 20-85	100 / 85	1,57 / 1,14	1,43 / 1,43
				M16	bez / SH 20-85	100 / 85	1,29 / 1,14	1,43 / 1,43
Plná cihla Mz (DF)		≥ 1,6	≥ 20	M8	bez / SH 12-80	80 / 80	0,71 / 0,86	1,29 / 1,14
				M10	bez / SH 16-85	90 / 85	0,71 / 0,86	1,57 / 1,43
				M12	bez / SH 20-85	100 / 85	0,57 / 0,86	2,14 / 1,43
				M16	bez / SH 20-85	100 / 85	1,00 / 0,86	2,14 / 1,43
Pórobeton AAC4		≥ 0,50	≥ 4	M8	bez	80	0,32	0,54
				M10	bez	90	0,89	0,71
				M12	bez	100	0,89	0,89
				M16	bez	100	1,25	1,25
Vápenopískové děr. cihly KSL (KSL 3DF)		≥ 1,4	≥ 12	M8	SH 12-80	80	0,57	0,71
				M10	SH 16-85	85	0,57	1,00
				M10	SH 16-130	130	1,00	1,29
				M12	SH 20-85	85	0,57	1,00
				M16	SH 20-85	85	0,57	1,00
Děrované cihly HLZ (16DF)		≥ 0,8	≥ 12	M8	SH 12-80	80	0,43	1,00
				M10	SH 16-85	85	0,71	1,71
				M10	SH 16-130	130	1,00	2,29
				M12	SH 20-85	85	1,00	1,71
				M16	SH 20-85	85	1,00	1,71


$N_{dov.}, V_{dov.}$: Přípustné zatížení vč. bezpečnostních faktorů (γ_M a $\gamma_F = 1,4$), bez vlivu osové vzdálenosti a vzdálenosti okrajů.

Metoda vrtání: KS a Mz: vrtání s přiklepem; Pórobeton, KSL a HLZ: rotační vrtání

¹⁾ Max. dlouhodobá teplota / max. krátkodobá teplota. Dlouhodobá teplota je po delší dobu konstantní. Krátkodobá teplota pouze přítomna na krátkou dobu (změna dne/noci)..

Osově vzdálenosti a vzdálenosti od okraje

Vhodné stavební materiály	Kotvení tyče	Dutinky	Základní osová vzdálenost c_{cr} [mm]	Min. vzdálenost od hrany c_{min} [mm]	Základní rovnoběžná vzdálenost k nosnému spoji $s_{cr,II}$ [mm]	Základní kolmá vzdálenost k nosnému spoji $s_{cr, \perp}$ [mm]	Min. Osová vzdálenost s_{min} [mm]	Max. Točivý moment T_{inst} [Nm]	Přípustný ohybový moment				
									Kotvení tyče				M8
Vápenopísková plná cihla KS (NF)	M8	bez	120	120	240	240	240	10	Ocel pozinkovaná 5,8 M_{per} [Nm]	10,8	21,2	37,7	94,9
	M10	bez	135	135	270	270	270	20					
	M12	bez	150	150	300	300	300	20					
	M16	bez	150	150	300	300	300	20					
Plná cihla Mz (DF)	M8	bez	120	120	240	240	240	6	Nerezavějící ocel A4 M_{per} [Nm]	11,9	23,8	42,1	106,2
	M10	bez	135	135	270	270	270	10					
	M12	bez	150	150	300	300	300	10					
	M16	bez	150	150	300	300	300	10					
Pórobeton AAC4	M8	bez	120	120	240	240	240	2					
	M10	bez	135	135	270	270	270	2					
	M12	bez	150	150	300	300	300	2					
	M16	bez	150	150	300	300	300	2					
Vápenopískové děr. cihly KSL (KSL 3DF)	M8	SH 12-80	100	100	240	240	113*	8					
	M10	SH 16-85	100	100	240	240	113*	8					
	M10	SH 16-130	100	100	240	240	113*	8					
	M12,M16	SH 20-85	120	120	240	240	113*	8					
Děrované cihly HLZ (16DF)	M8	SH 12-80	100	100	497	497	238**	6					
	M10	SH 16-85	100	100	497	497	238**	6					
	M10	SH 16-130	100	100	497	497	238**	6					
	M12,M16	SH 20-85	120	120	497	497	238**	6					



* Hodnoty platí pro $s_{min, \perp}$. Pro $s_{min, II}$ platí 240 mm.

** Hodnoty platí pro $s_{min, \perp}$. Pro $s_{min, II}$ platí 497 mm.